



SAFE PALLET®

INTERCALADORES ANTIDESLIZANTES

123g/m² 2 lados revestidos 100% 2 caras

Pruebas	Unidades	Normas	Valores	Especificaciones
Gramaje producto	g/m ²	NF En ISO 536, 1996	123	
Grosor	um	NF En ISO 534, 2005	229	216-241
		Resistencia a la rotura por tracción		
Resistencia	kN/m	NF En ISO 1924.2, 1995	SM	5,88
			ST	1,94
Longitud de rotura	metro	A lo largo (Lw)	SM	4955
			ST	1635
Alargamiento	%		SM	1,6
			ST	2,2
Resistencia a la fragmentación	kPa	NF En ISO 2758, 2004	190	
Coefficiente de fricción	gradual	NF Q 03-083, 1993	SM	52,6
Permeabilidad al aire	cm ³ /m ² Pas	NF ISO 5636,3 1992		6,6
Toxicidad				Nula
Irritación				Nula
Reutilización		NF EN 13429		Sí
Reciclabilidad				Sí

- Cantidad por paleta: 5.000 hojas
- % de variación sobre la longitud: 2%
- Condiciones de almacenamiento: insensible al calor y al frío