



SAFE PALLET®

INTERCALADORES ANTIDESLIZANTES

153g/m² 2 lados revestidos 100% 2 caras

Pruebas	Unidades	Normas	Valores	Especificaciones
Gramaje producto	g/m ²	NF En ISO 536, 1996	153	147-161
Grosor	um	NF En ISO 534, 2005	304	282-325
Resistencia a la rotura por tracción				
Resistencia	kN/m	NF En ISO 1924.2, 1995	SM	7,83
			ST	3,8
Longitud de rotura	metro		SM	5182
			ST	2517
Alargamiento	%		SM	1,9
			ST	2,9
Resistencia a la fragmentación	kPa	NF En ISO 2758, 2004	302	
Coefficiente de fricción	gradual	NF Q 03-083, 1993	SM	49
Permeabilidad al aire	cm ³ /m ² Pas	NF ISO 5636,3 1992		17
Toxicidad				Nula
Irritación				Nula
Reutilización		NF EN 13429		Sí
Reciclabilidad				Sí

- Cantidad por paleta: 3.500 hojas
- % de variación sobre la longitud: 2%
- Condiciones de almacenamiento: insensible al calor y al frío