



# SAFE PALLET®

INTERCALADORES ANTIDESLIZANTES

183g/m<sup>2</sup> 2 lados revestidos 100% 2 caras

| Pruebas                              | Unidades                            | Normas                 | Valores    | Especificaciones |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|------------------|
| Gramaje producto                     | g/m <sup>2</sup>                    | NF En ISO 536, 1996    | 188        | 183-192          |
| Grosor                               | um                                  | NF En ISO 534, 2005    | 326        | 295-356          |
| Resistencia a la rotura por tracción |                                     |                        |            |                  |
| Resistencia                          | kN/m                                | NF En ISO 1924.2, 1995 | SM<br>9,02 |                  |
|                                      |                                     |                        | ST<br>3,71 |                  |
| Longitud de rotura                   | metro                               |                        | SM<br>5181 |                  |
|                                      |                                     |                        | ST<br>2131 |                  |
| Alargamiento                         | %                                   |                        | SM<br>2,1  |                  |
|                                      |                                     |                        | ST<br>3,3  |                  |
| Resistencia a la fragmentación       | kPa                                 | NF En ISO 2758, 2004   | 333        |                  |
| Coefficiente de fricción             | gradual                             | NF Q 03-083, 1993      | SM<br>51,1 |                  |
| Permeabilidad al aire                | cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> Pas | NF ISO 5636,3 1992     | 14         |                  |
| Toxicidad                            |                                     |                        | Nula       |                  |
| Irritación                           |                                     |                        | Nula       |                  |
| Reutilización                        |                                     | NF EN 13429            | Sí         |                  |
| Reciclabilidad                       |                                     |                        | Sí         |                  |

- Cantidad por paleta: 3.500 hojas
- % de variación sobre la longitud: 2%
- Condiciones de almacenamiento: insensible al calor y al frío