



SAFE PALLET®

INTERCALADORES ANTIDESLIZANTES

253g/m² 2 lados revestidos 100% 2 caras

Pruebas	Unidades	Normas	Valores	Especificaciones
Gramaje producto	g/m ²	NF En ISO 536, 1996	241	239-249
Grosor	um	NF En ISO 534, 2005	418	398-438
Resistencia a la rotura por tracción				
Resistencia	kN/m	NF En ISO 1924.2, 1995	SM	10,3
			ST	4,4
Longitud de rotura	metro		SM	4346
			ST	1869
Alargamiento	%		SM	1,6
			ST	2,4
Resistencia a la fragmentación	kPa	NF En ISO 2758, 2004	388	
Coefficiente de fricción	gradual	NF Q 03-083, 1993	SM	53
Permeabilidad al aire	cm ³ /m ² Pas	NF ISO 5636,3 1992		16
Toxicidad				Nula
Irritación				Nula
Reutilización		NF EN 13429		Sí
Reciclabilidad				Sí

- Cantidad por paleta: 3.000 hojas
- % de variación sobre la longitud: 2%
- Condiciones de almacenamiento: insensible al calor y al frío