



SAFE PALLET®

INTERCALADORES ANTIDESLIZANTES

330g/m² 2 lados revestidos 100% 2 caras

Pruebas	Unidades	Normas	Valores	Especificaciones
Gramaje producto	g/m ²	NF En ISO 536, 1996	332	322-341
Grosor	um	NF En ISO 534, 2005	617	216-241
Resistencia a la rotura por tracción				
Resistencia	kN/m	NF En ISO 1924.2, 1995	SM	10,4
			ST	4,8
Longitud de rotura	metro		SM	3197
			ST	1488
Alargamiento	%		SM	1,3
			ST	2,1
Resistencia a la fragmentación	kPa	NF En ISO 2758, 2004	318	
Coefficiente de fricción	gradual	NF Q 03-083, 1993	SM	43,8
Permeabilidad al aire	cm ³ /m ² Pas	NF ISO 5636,3 1992		22
Toxicidad				Nula
Irritación				Nula
Reutilización		NF EN 13429		Sí
Reciclabilidad				Sí

- Cantidad por paleta: 2.000 hojas
- % de variación sobre la longitud: 2%
- Condiciones de almacenamiento: insensible al calor y al frío